Deriadd Haftprimer gelblich

Haftvermittler bestehend aus einer speziellen Bindemittelmischung Frei von Blei-, Cadmium- und Chrom VI-Verbindungen.

Anwendungsbereiche

- Haftvermittler für diverse Untergründe, auch für Kunststoff und Pulverlacke. Geeignet für die Überarbeitung mit 2K-DC Decklacken.
- Eine Trocknung bei 80°C verbessert die Haftung zum Untergrund.

Produkteigenschaften

- Silikonfrei
- Schnelle Trocknung
- Schnelle Überlackierbarkeit
- Überarbeitbarkeit: mit Polyurethanharzlacken (2K Derocryl)

Technische Daten

Farbtöne	**hellbeige**, farblos, hellgrau.
Flammpunkt	>23 °C
Temperaturbeständigkeit	Bis 80 (kurzfristig bis 120) °C
Glanz	Seidenmatt
Mögliche Trockenschichtdicke in einem Arbeitsgang	3 bis 5 µm
Viskosität	Ca. 10 sec Auslaufzeit (DIN 4 mm Becher)
Dichte in kg/l	0,83
Festkörper in %	8
Volumen-Festkörper in %	4
Theoretische Ergiebigkeit	• 8 m²/l bei 5 µm TSD • 9,64 m²/kg bei 5 µm TSD
Empfohlene Schichtdicke	125 µm NSD entspricht 10 µm TSD
Trocknung (DIN EN ISO 1517)	10 µm TSD
Staubtrocken (Tg1)	Nach 8 Min.
Grifffest (Tg4)	Nach 13 Min.
Trocken (Tg6)	Nach 1 Std.
Chemisch gehärtet	Nach 1 Tag
Forcierte Trocknung	1 Min. bei 80°C möglich, wenn vorher 2 Min. Ablüftzeit
Überlackierintervall	• Nach 10 Min. mit 2K-Lacken
Hinweis	• Die Angaben basieren auf Normalklima 23/50, DIN 50014. • Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung und Aushärtung.

Sicherheitstechnische Daten (Siehe Sicherheitsdatenblatt)

VOC-Wert	Ca. 827 g/l
Lösemittelgehalt	Ca. 95 %-Gew
Aromatengehalt	Ca. 95 %-Gew

Lagerung

Lagerung	• In trockenen, kühlen Räumen, möglichst frostfrei • Für gute Durchlüftung sorgen.
Lagerbeständigkeit	• 6 Monate ab Lieferdatum bei kühler und trockener Lagerung in ungeöffneten Originalgebinden

Verarbeitung

Airless-Spritzen	• nicht zu empfehlen

Copyright © Dr. Demuth · Derisol Lackfarben GmbH & Co. KG
Hillerser Straße 8 · 37154 Northeim
Telefon +49 (0) 5551 / 97940 · Telefax +49 (0) 5551 / 979430
info@dr-demuth.com

Deriadd Haftprimer gelblich

Druckluft-Spritzen	• Verarbeitung ist im Lieferzustand möglich • Spritzdruck 2 bar • Düsengröße 1 - 1,3 mm
Tauchen	• Verarbeitung ist im Lieferzustand möglich
Sonstige Verfahren	• Verarbeitung durch Rollen und Streichen ist im Lieferzustand möglich
Reinigung	• Sofortiges Spülen mit Derozink-Verdünnung • Rückstände lassen sich mit Derozink-Verdünnung lösen
Untergrundvorbehandlung	• Ggf. Hochdruckwaschen mit Turbo-Reiniger-Lösung
Allgemeine Hinweise	• Luftfeuchtigkeit bei Verarbeitung und Trocknung min. 30 % / max. 85 % • Umgebungstemperatur bei Verarbeitung und Trocknung min. 5°C / max. 30°C • Objekttemperatur 3°C über Taupunkt
Beispiel Aufbau	• Grundbeschichtung: Deriadd Haftprimer gelblich • Deckbeschichtung: Diverse

Die in diesem Merkblatt enthaltenen allgemeinen Angaben und Beschreibungen geben wir nach unserem besten Wissen ab. Unsere Angaben und Daten stellen keine zugesicherte Eigenschaft im rechtlichen Sinne dar. Eine anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift oder durch Versuche erfolgt nur allgemein, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Unsere allgemeinen Hinweise befreien Sie nicht von Ihrer Verpflichtung, die von uns gelieferten Produkte auf Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Einsatzzwecke zu prüfen.Dies gilt insbesondere, wenn von uns gelieferte Produkte zusammen mit Fremderzeugnissen eingesetzt werden. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen als vereinbart.

Artikelgruppe: ZL0000105700

Copyright © Dr. Demuth · Derisol Lackfarben GmbH & Co. KG
Hillerser Straße 8 · 37154 Northeim
Telefon +49 (0) 5551 / 97940 · Telefax +49 (0) 5551 / 979430
info@dr-demuth.com