

DC Shopprimer HYDRO OptiBase

Wässrige Fertigungsbeschichtung auf Basis einer Acrylatdispersion. Frei von Blei-, Cadmium- und Chrom VI-Verbindungen. Schweißzeugnis der SLV Duisburg (Berichtnr. 2002.P0113.01A)

Anwendungsbereiche

- Temporärer Korrosionsschutz für Stahlkonstruktionen.
- Vor Gebrauch mit einem Rührwerk homogenisieren.

Produkteigenschaften

- Wasserhaltig
- Schnelle Trocknung
- Schnelle Überlackierbarkeit
- Schweißbar bis 25-30 µm Trockenschichtdicke
- Überarbeitbarkeit: Universell

Technische Daten

Farbtöne	Rotbraun, grau. Weitere Farbtöne auf Anfrage.
Flammpunkt	Nicht anwendbar
Temperaturbeständigkeit	Bis 120 °C
Glanz	Matt
Mögliche Trockenschichtdicke in einem Arbeitsgang	25 bis 40 µm
Viskosität	Ca. 30 sec Auslaufzeit (DIN 4 mm Becher)
Dichte in kg/l	1,335
Festkörper in %	54
Volumen-Festkörper in %	37
Theoretische Ergiebigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • 14,8 m²/l bei 25 µm TSD • 11,09 m²/kg bei 25 µm TSD
Empfohlene Schichtdicke	75 µm NSD entspricht 30 µm TSD
Trocknung (DIN EN ISO 1517)	25 µm TSD
Staubtrocken (Tg1)	Nach 10 Min.
Griffest (Tg4)	Nach 15 Min.
Trocken (Tg6)	Nach 25 Min.
Überlackierintervall	<ul style="list-style-type: none"> • Nach 1 Std. mit wässrigen Lacken • Nach 24 Std. mit 1K-Lacken • Nach 48 Std. mit 2K-Lacken
Hinweis	<ul style="list-style-type: none"> • Die Angaben basieren auf Normalklima 23/50, DIN 50014. • Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung und Aushärtung.

Sicherheitstechnische Daten (Siehe Sicherheitsdatenblatt)

Lösemittelgehalt	Ca. 2 %-Gew
Aromatengehalt	Ca. 1 %-Gew

Lagerung

Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • In trockenen, kühlen Räumen, frostfrei • Für gute Durchlüftung sorgen.
Lagerbeständigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Monate ab Lieferdatum bei kühler und trockener Lagerung in ungeöffneten Originalgebinden

Verarbeitung

DC Shopprimer HYDRO OptiBase

Airless-Spritzen	<ul style="list-style-type: none"> • Spritznebelgefahr durch sehr schnelle Trocknung • Gebinde nach Gebrauch sofort wieder verschließen • Pistole inkl. Düse bei Beschichtungspausen in Wasser getaucht lagern • Neigung zu schneller Hautbildung. Haut auf keinen Fall unterrühren! • Fließdruck 70 - 100 bar • Düsengröße 0,007 - 0,017 inch (0,18 - 0,43 mm) • Geeignet für den Einsatz auf Automatanlagen
Druckluft-Spritzen	<ul style="list-style-type: none"> • Verarbeitung ist im Lieferzustand möglich • Spritzdruck 4 bar • Düsengröße 1,3 - 1,5 mm
Elektrostatik-Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Verarbeitung ist möglich, wenn die Anlage für wasserverdünnte Materialien geeignet ist
Tauchen	<ul style="list-style-type: none"> • Verarbeitung ist im Lieferzustand möglich
Sonstige Verfahren	<ul style="list-style-type: none"> • Verarbeitung durch Rollen und Streichen ist zu Ausbesserungszwecken möglich
Verdünnung	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 3% Wasser
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • Sofortiges Spülen mit Wasser • Rückstände lassen sich mit Deripox-Verdünnung lösen
Untergrundvorbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> • Strahlentrostung Sa 2½ • Walzhaut, Schweißrückstände, Stäube und haftungsschädigende Verunreinigungen sind sorgfältig zu entfernen
Allgemeine Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Luftfeuchtigkeit bei Verarbeitung und Trocknung min. 30 % / max. 85 % • Objekttemperatur 3°C über Taupunkt
Beispiel Aufbau	<ul style="list-style-type: none"> • Grundbeschichtung: DC Shopprimer HYDRO OptiBase • Deckbeschichtung: Diverse

Die in diesem Merkblatt enthaltenen allgemeinen Angaben und Beschreibungen geben wir nach unserem besten Wissen ab. Unsere Angaben und Daten stellen keine zugesicherte Eigenschaft im rechtlichen Sinne dar. Eine anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift oder durch Versuche erfolgt nur allgemein, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Unsere allgemeinen Hinweise befreien Sie nicht von Ihrer Verpflichtung, die von uns gelieferten Produkte auf Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Einsatzzwecke zu prüfen. Dies gilt insbesondere, wenn von uns gelieferte Produkte zusammen mit Fremderzeugnissen eingesetzt werden. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen als vereinbart.

Artikelgruppe: AG7076351000